

Meldorfer Ansatzmörtel 080

Lijm- en voegenmortel voor het verlijmen van Meldorfer-steenstrips binnen en buiten in Capatect Gevelisolatiesystemen.




Materiaal

Toepassing	Gebruiksklare mortel voor het verlijmen van Meldorfer steenstrips en voor het vullen van de voegen.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ onbrandbaar, A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 ■ hoge plakkracht ■ klaar voor gebruik ■ waterdampdoorlatend ■ eenvoudige verwerking ■ spanningsvrij 	
Verpakking	25 kg emmer	
Kleur	Cementgrijs, zandwit en antraciet Speciale kleuren op aanvraag.	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen direct zonlicht beschermen.	
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soortelijke massa: ■ Diffusie-equivalente luchtlag Sd: ■ Brandweerstand: ■ Wateropnamecoëfficiënt: ■ Consistentie: 	<p>ca. 1,74 g/cm³</p> <p>s_d: < 1,4 m volgens DIN EN ISO 7783 Klasse V₂ (gemiddeld) volgens DIN EN ISO 7783</p> <p>A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1</p> <p>w: ≤ 0,5 kg/(m² · h^{0,5}) volgens DIN EN 1062 Klasse W₂ (gemiddeld) volgens DIN EN 1062</p> <p>pasteus</p> <p>Bindmiddel: copolymerisaat van vinylacetaat / ethyleen / methacrylzuurester</p>
Product-nr.	080	

Verwerking

Geschikte ondergronden	<p>Om schade door regenwater te voorkomen het werk (steiger) tijdens verwerking en droogfase met zeilen afdekken.</p> <p>Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk, daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende nummers met elkaar mengen.</p> <p>Mineraal pleisterwerk buiten en binnen, beton en gipskartonplaten. Wapeningspleister van Capatect ZF-Spachtel 699 en Capatect CarbonSpachtel</p>
------------------------	---



Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.2-617
Z-33.44-859

Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken laten uitharden. Bij toepassing in het Capatect-WDVS B moet de wapeningslaag uitgehard en voldoende droog zijn.
Gereedmaken van het materiaal	Het product is gebruiksklaar. Voor gebruik goed mechanisch doorroeren en zonodig met een weinig water op verwerkingsdikte brengen.
Verwerkingsmethode	Vorbereidende werkzaamheden: Het te behandelen oppervlak middels hoogtelijnen (richtlijn) gelijkmatig verdelen. Afmeting II (DF = dunformaat): werkhoogte ca. 32 cm (5 lagen steenstrips à 52 mm en 5 voegen van ca. 12 mm) Afmeting III (NF = normaalformaat): werkhoogte ca. 33 cm (4 lagen steenstrips à 71 mm en 4 voegen à 12 mm) Bij het bepalen van de hulplijn met ramen en deuren rekening houden. Verwerking: De Meldorfer Ansatzmörtel 080 steeds in delen van de hoogtemarkering aanbrengen op de wapeningslaag met de Meldorfer Zahnkelle (vertanding 4 x 6 mm) en horizontaal door te kammen. De steenstrip met een schuivende beweging goed in de nog natte lijmlaag duwen, zodanig dat er geen holle ruimten ontstaan. Steeds zoveel lijm aanbrengen dat deze direct met steenstrips kan worden afgewerkt. Bij het verlijmen van de steenstrips is het zinvol om boven naar beneden te werken en te beginnen met de hoekstrips. Aansluitend de voegmortel in de voeg met een 10 mm brede platte penseel gladstrijken. De aansluiting tussen de steenstrip en voegmortel moet gesloten zijn zodat geen vocht kan indringen. Te veel aan voegmortel na drogen met een handveger voorzichtig afborstelen.
Verbruik	2,5–3,0 kg/m ² Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
Droogtijd	Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.
Tussenlaag	Op cementhoudende ondergronden (ook minerale wapeningslagen) eerst een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610 om o.a. uitbloeiingen te voorkomen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat busconserveermiddelen: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	Hoeveelheid VOS volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 2 % of < 20 g/l.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl