

Histolith® Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf.



Materiaal

Toepassing	Histolith® Emulsionsfarbe is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige muurverf en schilderingen in monumentale gebouwen.										
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ hoog waterdampdoorlatend, μd-waarde <0,02 m ■ meerdere keren overschilderbaar ■ reversibel, met water te verwijderen ■ CO₂ doorlatend ■ spanningsarm ■ oplosmiddelvrij 										
Materiaalbasis	Reversibele emulsie op basis van lijm/PU/acetaat en minerale pigmenten en vulstoffen.										
Verpakking	10 liter										
Kleur	Wit										
Glansgraad	Extreem mat										
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.										
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Soortelijke massa: ca. 1,4 g/cm³ 										
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">binnen 1</th> <th style="width: 20%;">binnen 2</th> <th style="width: 20%;">binnen 3</th> <th style="width: 20%;">buiten 1</th> <th style="width: 20%;">buiten 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt</p>	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2	+	-	-	-	-
binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2							
+	-	-	-	-							



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".
Vorbereiding van de ondergrond	<p>Nieuwe minerale ondergronden Minimaal 1 week onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith® Fluat en nawassen met schoon water.</p> <p>Oude minerale ondergronden Oppervlak goed reinigen. Slecht hechtende lagen verwijderen. Zandende oppervlakken met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen.</p> <p>Goed hechtende, matte dispersieverflagen Oppervlak goed reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe verdund met 5 % water. Glanzende verflagen mat schuren en voorstrijken met CapaSil Primer.</p> <p>Gips- en spuitpleisters Zachte, gipshoudende pleisters voorstrijken met Histolith® Spezialgrundierung Gipshoudende pleisters met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en voorstrijken met Histolith® Spezialgrundierung.</p> <p>Lijmverflagen Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® Spezialgrundierung.</p>
Verwerkingsmethode	<p>Aanbrengen in korte streken met de kwast. Voor decoratief schilderwerk kan ook gebruik worden gemaakt van tamponborstels, sponzen, doeken en dergelijke.</p> <p>Verwerking met de roller kan leiden tot bontheid, met name wanneer er meerdere lagen in kleur over elkaar worden aangebracht.</p>
Opbouw van het verfsysteem	<p>Grondlaag Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund met max. 10 % water. Poederende, krijtende en/of sterk zuigende ondergronden vooraf verstevigen met Histolith® Spezialgrundierung.</p> <p>Afwerklaag Een afwerklaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund met max. 5% water.</p>
Verbruik	Ca. 150 ml/m ² per laag op een glad oppervlakken. op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droging.
Droogtijd	Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en overschilderbaar. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.
Attentie	Om aanzetten te voorkomen zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</p> <p>Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.</p>
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Servicecentrum	<p>DAW NEDERLAND B.V.</p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl</p> <p>Kijk ook op www.dawnederland.nl</p>

Technisch informatieblad nr. 1010 · Edition: november 2018

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be