



Zertifikat

Dieses Zertifikat ersetzt Zertifikat Nr. Q-06230-001-019-Z02.

Prüfgegenstand

DisboFLOOR 326 rapid – Strukturbeschichtung

Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²

Beschichtung: DisboFLOOR 326 rapid = 440 g/m² + DisboADD 942 = 220 g/m² +

DisboADD 943 = 110 g/m²

Auftraggeber

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer

Q-06230-001-019-Z02.1

Auftragsdatum

19.01.2022

Berichtsdatum

09.03.2022

Prüfauftrag

Bestimmung der Rutschhemmung in Anlehnung an DIN EN 16165:2021-12

- *Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens*
- *Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient*

Ergebnisse

| Norm | Messwert/Ergebnis | Bemerkung |
|--------------------------|--|--|
| DIN EN 16165 Anhang B | Winkel des Ausrutschens α_{shod} : 11 ° Klasse der Rutschhemmung: R 10 | |
| DIN EN 16165 Anhang D | Gleitreibungskoeffizient μ Gleiter Gummi (trocken): 0,64 Gleiter Leder (trocken): 0,49 | Abweichend zur Norm wurde μ nicht mit einem Mischgleiter, sondern mit einem Ledergleiter bestimmt. |

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.



i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer

Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune

Laborleiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.