#### Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1 D-97650 Fladungen Tel.: 09778–7480-200

hoch.fladungen@t-online.de

www.brandverhalten.de



Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

# KB-Hoch-200738

## KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-11)

# CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Auftraggeber

client

DAW SE

Roßdörfer Str. 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Gegenstand

subject

"DisboXID 467"

Beschreibung

description

graue Fußbodenbeschichtung

floor-coating, grey surface

Klassifizierung

classification

 $B_{fl} - s1$ 

Berichtsdatum

issue date

12.08.2020

Geltungsdauer / validity

31.07.2025

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / The report comprises 5 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

For legal interests, only the German wording is decisive.







Seite 2 von 5 des Klassifizierungsberichts page 2 of 5 of classification report KB-Hoch-200738

#### 1. Einleitung / introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

### 2. Beschreibung zum Bauproduktes / description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

Die graue, mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 0.8 - 2.5 mm und laut Auftraggeber folgenden Aufbau:

The grey multi-component coating has a thickness of 0.8 mm to 2.5 mm and according to the client has the following composition.

Bezeichnung / designation	Auftragsmenge / applied quantity [kg/m²]	
"DisboXID 462"	0,3	
"DisboXID 467"	0,6	

# 3. Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung / test reports and test results in support of this classification

#### 3.1. Prüfbericht / test reports

Name des Labors name of laboratory	Auftraggeber sponsor	Prüfverfahren test method	Prüfbericht, Datum test report, date
Prüfinstitut Hoch Prüfinstitut Hoch D-64372 Ober-Ramstadt	DIN EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / single flame source test)	PB-Hoch-200736 12.08.2020	
		DIN EN ISO 9239-1 (Bodenbeläge / floorings)	PB-Hoch-200737 11.08.2020

#### 3.2. Prüfergebnisse / test results

Prüfverfahren test method	Parameter parameter	Anzahl der Prüfungen number of tests	Prüfergebnis (Maximalwert) test result (maximum value)	Grenzwerte aus DIN EN 13501-1 thresholds acc. to DIN EN 13501-1	
1 9/:1-/	Fs	, ,	20 mm	≤ 150 mm	
	Brennendes Abtropfen		nein	_	
	flaming droplets		no		

Fs Flammenausbreitung [mm] Flame spread [mm]

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / result of the single flame source test



## Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1 D-97650 Fladungen Seite 3 von 5 des Klassifizierungsberichts page 3 of 5 of classification report KB-Hoch-200738

Prüfverfahren test method	Parameter parameter	Anzahl der Prüfungen number of tests	Prüfergebnis (Mittelwert) result (average)	Grenzwert für die Klasse B <sub>fl</sub> -s1 thresholds class B <sub>fl</sub> -s1
DIN EN ISO	kritischer Wärmestrom critical heat flux CHF	3	≥ 11 kW/m²	≥ 8,0 kW/m²
9239-1	Rauchentwicklung smoke production		46 %min	≤ 750 %min
Tabelle / table	2: Prüfergebnis der Fußt	odenprüfund	g / result of the flooring	test

4. <u>Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich</u> / <u>classification and direct field of application</u>

## 4.1. Klassifizierung / classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12.

This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1.

clause 12.

Brandverhalten reaction to fire		Rauchentwicklung smoke production		383N
$B_fl$	_	S	1	

Klassifizierung / classification: B<sub>fl</sub> - s1



#### Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1 D-97650 Fladungen Seite 4 von 5 des Klassifizierungsberichts page 4 of 5 of classification report KB-Hoch-200738

#### 4.2. Anwendungsbereich / field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2 sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die folgenden Endanwendungen gültig:

als Bodenbelag.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as the test reports listed in section 3.1, and for the following end use applications:

- as flooring.

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- aufgebracht auf massive mineralische Untergründe mit einer Rohdichte ≥ 1.350 kg/m³ mit einer Dicke ≥ 6 mm.

This classification is valid for the following end use conditions:

applied on massive mineral material with a gross density of at least 1350 kg/m³ and a thickness of at least 6 mm.

#### 5. Einschränkungen / limitations

#### 5.1. Geltungsdauer / validity

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.

If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials, of chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.

P06-03-FB04 Rev12

Seite 5 von 5 des Klassifizierungsberichts page 5 of 5 of classification report KB-Hoch-200738

#### 5.2. Hinweise / remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in Abschnitt 2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

Used in connection with other materials, esp. substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings other than those given in section 2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification given in clause 4.1 would no longer be valid. The fire performance of other than the parameters given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar. This document does not represent type approval or certification of the product.

38ERWACHUNGS.

Fladungen, 12.08.2020

Sachbearbeiterin Clerk in charge

(Dipl.-Ing.(FH) Diana Günzel)

Leiter der Prüfstelle Head of the test laboratory

(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)