Zertifikat

Prüfgegenstand
DisboPUR W 357 + DisboADD 947 fine
Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²
Standard EP-Verlaufbeschichtung = 1500 g/m²
Versiegelung: DisboPUR W 357 + 2 Gew.% DisboADD 947 fine = 120 g/m²

Auftraggeber
DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer	T-00001-001-026-Z02
Auftragsdatum	25.04.2023
Berichtsdatum	05.06.2023
Probennummer	800007340

Prüfauftrag
Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02
- *Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens*
- *Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient*

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis		Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens α_{shod}: Klasse der Rutschhemmung:	15° R 10	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient µ Gleiter Gummi (trocken): Gleiter Gummi (nass*): Mischgleiter** (trocken):	 0,86 0,66 0,59	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

Forschungsinstitut für Beschichtungsstoffe, Fassadentechnik und gesundes Wohnen – RMI Dr. Robert-Murjahn-Institut

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Laborleiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.