Sylitol Bio Interior - wit

Technische gegevens

Toepassing	Muurverf op waterbasis
Soortelijke massa	1,56 g/cm^3
Natte slijtage	Klasse 2, schrobvast volgens DIN 53778
Dekking	Klasse 2 (volgens DIN EN 13300)
Verbruik	140 - 160 ml/m^2
Glansgraad	Extreem mat (volgens DIN EN 13300)

Inhoudsstoffen

Produktcode/GISCODE	M-SK01; BSW10
Verklaring inhoudsstoffen	Silicaatverf op basis van alkaliwaterglas, waterverdunbaar
VOS-gehalte volgens RL 2004/42/EG	< 0,1 % < 1 g/l
Oplosmiddel- en weekmakervij volgens VdL- RL 01	ja
Waterverdunbaar volgens 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Loodc Cadmium, chroom VI *	niet aanwezig
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	niet aanwezig
(* geen receptuursbestanddeel)	

Milieulogo

Voldoet aan de VOS-eisen volgens	RAL-UZ 102 (Blauwe Engel- binnemuurverf)

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB criterium ENV 1.2 (Systeemversie 2018 en 2015)

Nr.	Toepassing	Soort product	Onderzochte stoffen/ aspecten	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Vloeibare coatingen op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld worden vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten etc.	Decoratieve coating, decoratieve pleister, stofbindende coating, vloercoating zonder speciale technische eisen, coating ter bescherming van beton	VOS / SVOS	Ja	Ja	Ja	Ja

Gebouwcertificering - LEED

AgBB-getest	voldoet niet aan de eisen
Formaldehydegrenswaarde <10 µg/m³ (28d)	voldoet aan de eisen
Aandeel recycling	niet getest
Fabrikant	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Gebouwcertificering - waarderingssysteem NaWoh

Deze verklaring is op basis van laatste stand van de techniek en onze ervaring opgesteld. Gezien de vele eisen die aan gebouwencertificeringen worden gesteld, wordt de koper/gebruiker niet ontslagen van zijn verplichting om deze verklaring te controleren op de geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de daarbij behorende eisen. Deze duurzaamheidsverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met de laatste versie van het Technisch Informatieblad en het Veiligsheids InformatieBlad. Raadpleeg hiervoor onze Homepage **www.dawnederland.nl**

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · info@caparol.de