TECHNISCH INFORMATIEBLAD nr. 914

Capadecor®
Stucco Eleganza

Dispersieplamuur voor een zijdeglanzende afwerking met een metaaleffect op wanden binnen.

Materiaal

Toepassing

Een op kleur te brengen, zijdeglanzende dispersieplamuur voor een decoratieve afwerking op binnenmuren.

Eigenschappen

- eenvoudig te verwerken
- geeft een speciale, zeer eigen en karakteristieke decoratie
- rationele verwerking

Verpakking

- 2½ liter

Kleur

Creme-wit - metallic

Met ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de 3D kleurenwaaier.
Materiaal voor gebruik grondig doorroeren.

Het speciale eindresultaat is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode.

Op grote oppervlakken het op kleur gemaakte materiaal onderling mengen om kleurverschil te voorkomen.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Volgens DIN EN 13300:

- Natteslijtage: R-klasse 2
- Soortelijke massa: ca. 0,97 g/cm^3

Aanvullende producten

- AkkordSpachtel fein
- Capadecor® DecoGrund

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	–	–

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

CAPAROL

Verwerking

Geschikte ondergronden	Mineraal pleisterwerk binnen volgens DIN EN 998-1 klasse CS II - CS IV / drukvastheid min. 2 N/mm², gipspleister volgens DIN EN 13279-1 / drukvastheid min. 2 N/mm², gipskarton- en gipsplaten, beton etc. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Grote kleurverschillen in de ondergrond mogen niet voorkomen. Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".
Voorbereiding van de ondergrond	Ruwe ondergronden, wanden van gipsplaten en alle wanden en plafonds met strijklicht moeten geëgaliseerd worden tot de kwaliteitsklasse Q4. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond schuren met schuurpapier P200 tot P400 en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Ondergronden die voldoen aan de egaliteitsklasse Q4 kunnen direct met Capadecor® DecoGrund behandeld worden. **Let op!** Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen (Q2 en Q3) adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen. Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.
Verwerkingsmethode	**Grondlaag:** Een grondlaag aanbrengen met de roller met Capadecor® DecoGrund in de kleur van de afwerklaag en met een Venetiaanse spaan naspachtelen. Zorg ervoor dat er geen spaanslagen ontstaan. **Tussenlaag:** Stucco Eleganza kan op grote oppervlakken met een Venetiaanse spaan nat-in-nat aangebracht worden. Op deze wijze wordt een te snel aandrogen van het materiaal voorkomen. Bij het aanbrengen met minimaal twee personen kan het materiaal met een kortharige roller worden aangebracht en direct daarna met een Venetiaanse spaan worden nagespachteld. Breng zoveel materiaal aan dat voor aandrogen nog nagespachteld kan worden. **Eindafwerking:** De eindafwerking wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als de tussenlaag. Het naspachtelen moet hier echter door één persoon worden uitgevoerd om een egaal oppervlak te verkrijgen. **Extra afwerklaag** (optioneel)**:** Stucco Eleganza kan met DecoLasur glänzend, DecoLasur Matt of DisboPUR® W 458 2K-PU-Versiegelung afgewerkt worden. Het aanzien van het oppervlak wordt hierdoor veranderd. Een proefvlak of monster is absoluut noodzakelijk. Om een rolstructuur te vermijden moet met een zeer fijne roller worden nagerold of de nog natte laag met een Venetiaanse spaan nagespachtelen.
Verdunnen	Stucco Eleganza onverdund verwerken.
Verbruik	Ca. 100 - 120 ml/m² per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	**Mininimale temperatuur tijdens verwerking:** 5 °C voor omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 30 - 60 minuten het oppervlak droog. Volledig droog en te belasten na 1 tot 2 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Geadviseerd wordt om voor de verwerking een kortharige roller (10 - 12 mm) en een schone Venetiaanse spaan te gebruiken. De spaan altijd eerst nat schuren (korrel 400–600) en de hoeken afronden.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Opmerkingen	**Schoonmaak- en onderhoudsadvies:** Het schoonmaken altijd vooraf zorgvuldig testen middels een proefvlak. Na het schoonmaken kan een verandering van het oppervlak optreden. Het oppervlak met Stucco Eleganza kan een licht "schrijfeffect" geven. De mate is afhankelijk van de gekozen kleur.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is maximaal 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is max. < 1 g/l
Inhoudstoffen	Bevat polyacrylaathars, titaanwit, minerale pigmenten/vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be