

StuccoDecor di Perla

Decoratieve spaantechniek met metaaleffect voor toepassing op wanden en plafonds binnen.



Materiaal

Toepassing	Spaantechniek op dispersiebasis met als basiskleuren goud en zilver voor een decoratieve afwerking met metaaleffect op wanden en plafonds binnen.										
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ direct klaar voor gebruik ■ geeft een eigen en karakteristieke decoratie ■ eenvoudig te verwerken ■ bevat geen oplosmiddelen en weekmakers ■ natteslijtage klasse 2 volgens EN 13300 										
Materiaalbasis	Kunststofdispersie										
Verpakking	■ 2½ liter voor goud en zilver										
Kleur	Zilver en goud, met ColorExpress op kleur te maken in ca. 81 kleuren. Het speciale eindresultaat is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode. Op grote oppervlakken het op kleur gemaakte materiaal onderling mengen om kleurverschil te voorkomen.										
Glansgraad	Metaaleffect										
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.										
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,0 g/ml.										
Aanvullende producten	■ Capadecor DecoGrund										
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">binnen 1</th> <th style="width: 20%;">binnen 2</th> <th style="width: 20%;">binnen 3</th> <th style="width: 20%;">buiten 1</th> <th style="width: 20%;">buiten 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt</p>	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2	+	+	○	-	-
binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2							
+	+	○	-	-							

Verwerking

Geschikte ondergronden	<p>Minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc. en goed hechtende verflagen.</p> <p>De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.</p> <p>Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".</p>
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorbereiding van de ondergrond	Ruwe, oneffen ondergronden, wanden van gipsplaten e.d. moeten geëgaliseerd worden. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond schuren en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.
Gereedmaken van het materiaal	Ondergronden die voldoende glad zijn kunnen direct met Capadecor DecoGrund behandeld worden.
Verwerkingsmethode	Materiaal is klaar voor gebruik. Grondlaag: Een grondlaag aanbrengen met een kortharige roller met Capadecor DecoGrund in de kleur van de afwerklaag. Tussenlaag: StuccoDecor di Perla in de gewenste kleur en met ca. 20 % met water verdund met een kortharige vachroller aanbrengen. Eindafwerking: StuccoDecor di Perla in de gewenste kleur onverdund aanbrengen met een ArteTwin spaan. Het materiaal zodanig aanbrengen dat het gehele oppervlak is bedekt. Na een korte wachttijd met dezelfde ArteTwin spaan het oppervlak structureren in een draaiende beweging tot het gewenste eindresultaat. Aanwijzing: Wij adviseren dringend om een proefvlak op het object te maken om zo het eindresultaat goed te kunnen beoordelen.
Verbruik	Tussenlaag: vanaf 40 - 60 ml/m ² per laag. Afwerklaag: vanaf 80 - 120 ml/m ² per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase. Materiaal nat-in-nat verwerken. Tocht en een warme ondergrond moeten vermeden worden.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Gereedschap	Geadviseerd wordt om voor de verwerking een kortharige roller en een schone ArteTwin spaan te gebruiken.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Attentie	Schoonmaak- en onderhoudsadvies: Het schoonmaken altijd vooraf zorgvuldig testen middels een proefvlak. Na het schoonmaken kan een verandering van het oppervlak optreden.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl