Capacoll PR-S

Oplosmiddelvrije glasweefsellijm voor het verlijmen van Capaver® glasvezelweefsels en Capaver® AkkordVlies.

Materiaal

Toepassing

Transparante dispersielijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van Capaver® glasvezelweefsel en Capaver® AkkordVlies. Uitsluitend binnen toe te passen.

Eigenschappen

- gemakkelijk te verwerken
- geschikt voor verwerking met behangplakmachine
- klaar voor gebruik bij spuitapplicatie
- hoge kleef/plakkracht

Verpakking

10 kg

Kleur

- Wit, droogt transparant op

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: 1.03 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	○	–	–
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

CAPAROL

Verwerking

Ondergrond	Gladde oppervlakken binnen van mineraal pleisterwerk (PI, PII en PIII), gipspleister PIV), gipskartonplaten, gipsplaten en beton.
Voorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vlak en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 “Ondergronden en voorbehandelingen” voor de voorbehandeling van de ondergrond . De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving. **Let op!** Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen. Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt
Materiaalbereiding	Capacoll PR-S is klaar voor gebruik. Verdunnen bij spauitapplicatie is niet nodig.
Verwerkingsmethode	Lijm aanbrengen met de kwast, roller of geschikte airless-spuitapparatuur **Lijm aanbrengen met de roller:** Capacoll PR-S met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan. Op een zwak zuigende ondergrond en bij lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid de lijm voor het aanbrengen van glasvezelweefsel met een papieren rug voldoende laten ontluchten. **Lijm aanbrengen met Airless-spuitapparatuur:** Spuitapparatuur: Wagner HC 950 / HC 750 Druk: 150 - 200 bar Slanglengte: max. 30 meter Spuithoek: 40–50° Nozzle: HEA 517 Spuitapparatuur: Graco Mark X Druk: 150 - 200 bar Slanglengte: max. 30 meter Spuithoek: 40–50° Nozzle: FFLP 517 Bij bepaalde Airless-nozzles kan het voorkomen dat de spuithoek niet het gewenste resultaat geeft! Resten van lijm aan de voorzijde van het weefsel kunnen verstoringen aan het oppervlak geven van de volgende verflaag.
Opbouw van het systeem	Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel het technische informatieblad van de muurverf.
Verbruik	**Lijm met glasweefsel:** Fijne structuur en vlies: ca. 150 g/m^2 Gemiddeld tot een grof structuur: ca. 150–250 g/m^2 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.
Verwerkingsomstandigheden	Temperatuur tijdens verwerking en droogfase 5 °C tot 25 °C voor omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur droog en over te schilderen. Volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Opmerkingen	Bij het verlijmen van Capaver® AkkordVlies kunnen, bij een te hoog lijmverbruik, de naden open gaan staan. Bij verwerking met de airless de lijmlaag altijd narollen. Bij gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing vanuit de lijm de ondergrond zacht worden, blazen geven of afbladderen (reparaties). In voorkomende gevallen zorgen voor een snellere droging door voldoende ventileren of de temperatuur te verhogen.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Bevat: 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazoimidazol-2,5(1H,3H)-dion. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyvinylacetaathars, water, additieven, conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be