Dupa Fix Grund

Oplosmiddelhoudend en transparant voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Materiaal

Toepassing

Hoogwaardig, transparant voorstrijkmiddel voor gevels. Dupa Fix Grund is bijzonder geschikt als voorstrijkmiddel op kritische minerale ondergronden, als versteviging van zanderig en poreus pleisterwerk en beton en op ondergronden waar de oude verflaag mechanisch is verwijderd.

Eigenschappen

- bevat geen aromaathoudende bestanddelen
- verstevigt poederende en zanderige ondergronden
- geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen-isolatieplaten
- verstevigt oude verflagen

Materiaalbasis

Polymerisaathars, opgelost in organische oplosmiddelen.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Transparant

Opslag

Tegen hitte, verwarmde oppervlakken, vonken, open vlammen, zonlicht en andere warmtebronnen beschermen.
Koel en vorstvrij opslaan. Grote wisselingen van temparaturen moeten voorkomen worden.
Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.
In originele, goed gesloten verpakking minimaal 24 maanden houdbaar

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: $\rho \approx 0{,}9$ g/cm^3

Attentie

Bij bepaalde toepassingen is het gebruik van een oplosmiddelhoudende diepgrond noodzakelijk. Hiervoor is uitsluitend de aromaatvrije Dupa Fix Grund geschikt. Ondanks dat het product aromaatvrij is, kan bij gebruik binnen een concentratie van oplosmiddel en geurvorming optreden. Bij de verwerking moet worden gezorgd voor voldoende frisse lucht en moeten de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
-	-	-	+	+

(–) net geschikt / (○) beperkt geeignet / (+) geschikt

CAPAROL

Verwerking

Geschikte ondergronden

- sterk zanderig oud pleisterwerk en beton
- bakstenen metselwerk, onbehandeld (er mag geen glazuurlaag aanwezig zijn)
- poederende, oude verflagen op basis van siliconenhars, dispersie, kunsthars, dispersie-silicaat en silicaat
- vezelcementplaten (zonder asbest)
- diverse soorten gevelisolatie

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

De volgende informatie is als voorbeeld bedoeld. Het voorstrijkmiddel wordt aangebracht na de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. Maak vooraf een proefvlak om de geschiktheid te testen.

Beschermende maatregelen:
Glas, keramiek, natuursteen, lakwerk, geëloxeerde oppervlakken etc. zorgvuldig afdekken. Verfspatten direct verwijderen.

Reinigen vervuilde oppervlakken:
Vervuilde oppervlakken schoonmaken en slechthechtende (verf)lagen d.m.v. een geschikte methode verwijderen. Na reinigen met water de ondergrond voldoende laten drogen.

Mogelijke voorbereidende werkzaamheden (niet bindend):

- droog reinigen: afborstelen, vegen
- waterstralen onder druk: max. temp. 60° C, max. druk 60 bar
- mechanisch reinigen: afbijten, schuren, schrapen etc. V

Vezelcementplaten (zonder asbest):
Een grondlaag aanbrengen conform Technisch Informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandeling".
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en zaagsneden, worden behandeld.
Nieuwe, hoog alkalische platen:
Grondlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiïngen te voorkomen.

Verwerkingsmethode

De voorstrijklaag mag na droging geen gesloten en glanzende laag aan het oppervlak vertonen.

Aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of borstel.
Materiaal vooraf goed doorroeren.

Airless-spuiten
Materiaal goed doorroeren.
Nevelvrij verspuiten is niet mogelijk.
Neem altijd de nodige beschermende maatregelen voor personen en milieu.

<u>Airless-spuitapparatuur:</u>
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50 - 60 bar
Pistoolfilter - MW: ca. 0,014 mm / 60 mesh
<u>Lagedruk:</u>
Nozzle: 4 mm
Druk: ca. 0,5 bar

Opbouw van het systeem

Indien nodig, grondlaag(en) aanbrengen als onderdeel van de voorbereiding van de ondergrond.

Aanbrengen met een oplosmiddelbestendige kwast
- Normaal en zwak zuigende ondergrond: onverdund in 1 laag
- Sterk zuigende ondergrond: onverdund in 2 lagen
- Bakstenen metselwerk: met max. 10 % Caparol AF-Verdünner verdunnen.

Airless-spuiten
- Met max. 10 % Caparol AF-Verdünner verdunnen, afhankelijk van de zuiging in 1 of 2 lagen.

Verbruik

- ca. 150 tot 300 ml/m² per laag op een gladde ondergrond.

Op ruwe en zuigende oppervlakken is het verbruik hoger.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerking en droogfase mag de temperatuur **niet beneden 0 °C en boven 30 °C** voor omgeving en ondergrond liggen.

Niet in directe zon, bij sterke wind, mist of bij een hoge luchtvochtigheid verwerken.
Bij slechte weersomstandigheden de noodzakelijke beschermende maatregelen treffen

Droogtijd	De wachttijd hangt onder andere af van de weersomstandigheden en de laagdikte. De specificaties hebben betrekking op 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid en dienen als richtlijn. Koele en vochtige omstandigheden vertragen het droogproces.
	■ over te schilderen na ca. 12 uur
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met DisboADD® 419 of kwastenreiniger. Houd rekening met plaatselijke en wettelijke regelgeving.
Opmerkingen	Dupa Fix Grund bevat oplosmiddel en mag binnen niet worden toegepast.
	Op horizontale oppervlakken speciale beschermende maatregelen treffen.
	Vraag bij twijfel een objectgericht advies aan bij DAW NEDERLAND te Nijkerk.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**
	Bevat: Decan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptaan, Alkanen, C9-12-Iso-, 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyraat.
	Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatie.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 650 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyacrylaathars, alifaten, ester, glycolether
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.**
	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl
	Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be