

# Indeko-W

Matte en schrobvaste binnenmuurverf, speciaal voor toepassing in natte ruimten.



## Materiaal

**Toepassing** Hoogwaardige muurverf voor muren en plafonds; toe te passen als muurverf in vochtige ruimten zoals: brouwerijen, melkfabrieken, slachterijen, conservenfabrieken; en ter bevordering van de hygiëne in badkamers en keukens.

**Eigenschappen**

- met water te verdunnen
- reukarm
- waterdampdoorlatend,  $\mu_d < 0,1$  m
- geschikt voor toepassing in natte ruimten
- zeer gemakkelijk te verwerken
- natte slijtage klasse 2

**Materiaalbasis** Kunststofdispersie volgens DIN 55945.

**Verpakking** 2½ en 10 liter

**Kleur** Wit.

Indeko-W kan op kleur worden gebracht met maximaal 5 % CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden. Bij afname van tenminste 100 kg in één kleur is Indeko-W af fabriek op kleur te leveren.

Indeko-W is via het ColorExpress-systeem in de meest gangbare kleurenwaaiers op kleur te maken tot een reflectiewaarde van maximaal 70. Vooraf op kleurexactheid controleren. Bij verwerking op aansluitende vlakken altijd gebruik maken van product één charge.

**Glansgraad** Mat, conform DIN EN 13 300

**Opslag** Koel, maar vorstvrij bewaren.

**Technische eigenschappen** **volgens DIN EN 13 300:** Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

■ Natteslijtage:	Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778
■ Dekking:	Klasse 2, bij een verbruik van 6 m <sup>2</sup> /l of 150 ml/m <sup>2</sup>
■ Maximale korrelgrootte:	fijn (< 100 µm)
■ Soortelijke massa:	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	-	-	-
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



## Verwerking

<p>Geschikte ondergronden Vorbereiding van de ondergrond</p>	<p>De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.</p> <p><b>Minerale pleisterlagen</b> (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup> conform DIN EN 998-1)                  Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.</p> <p><b>Gips- en spuitpleisters</b> (drukvastheid minimaal 2 N/mm<sup>2</sup> conform DIN EN 13279)                  Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.</p> <p><b>Gipsbouwplaten</b>                  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.</p> <p><b>Gipskartonplaten</b>                  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.                  Voorstrijken met CapaTex Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.</p> <p><b>Beton</b>                  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.</p> <p><b>Cellenbeton</b>                  Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.</p> <p><b>Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk</b>                  Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.</p> <p><b>Goed hechtende verflagen</b>                  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.</p> <p><b>Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel</b>                  Zonder voorbehandeling schilderen.</p> <p><b>Niet goed hechtend behang</b>                  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix ThiX.</p> <p><b>Oppervlakken met schimmel</b>                  Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.</p> <p><b>Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet</b>                  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.                  Voorstrijken met IsoGrund Ultra.                  Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck.</p> <p><b>Acrylaat voegkit</b>                  Niet-behandelde of verse kit goed laten doordrogen (+/- 7 dagen). Evt. voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.</p>
<p>Verwerkingsmethode</p>	<p>Aanbrengen met kwast of roller.                  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.</p>
<p>Opbouw van het verfsysteem</p>	<p><b>Voorbehandeling</b>                  Met schimmel besmette oppervlakken na het schoonmaken behandelen met een toegelaten schimmeldodend middel. Na goed drogen volgt de voorstrijklaag of impregneerlaag zoals aangegeven bij de desbetreffende ondergrond.</p> <p><b>Grond- of tussenlaag</b>                  Indeko-W, verdund met maximaal 10 % water.</p> <p><b>Afwerklaag</b>                  Indeko-W, verdund met maximaal 5 % water.</p>
<p>Verbruik</p>	<p>Vanaf 150 ml/m<sup>2</sup> per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.                  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.                  Indeko-W altijd royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. De aangegeven hoeveelheden zijn minimum hoeveelheden. Deze dienen tenminste te worden aangehouden.</p>
<p>Verwerkingsomstandigheden</p>	<p>Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.</p>
<p>Droogtijd</p>	<p>Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.                  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.</p>

Attentie

Niet over te schilderen met olie- of alkydverven.

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.  
 In ruimten, waar levensmiddelen worden opgeslagen of verwerkt, mogen geen oplosmiddelhoudende verfproducten worden toegepast. Daarom als voorstrijkmiddel oplosmiddelvrije CapaTex Fix ThiX gebruiken.  
 De ruimten na behandeling met Indeko-W minstens 3 dagen ventileren voor deze in gebruik te nemen.  
 In combinatie met koperzouten kan Indeko-W tot bruinverkleuring leiden. Vraag in voorkomende gevallen advies aan de accountmanager van Caparol in uw regio.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

### Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat) (CAS-Nr. 55406-53-6), Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, bus- en filmconserveermiddelen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

### DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00  
 Fax: (+31) (0)33 247 50 12  
 e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl)