# DisboCRET 734 Nivelliergrund

Met water te verdunnen, geconcentreerd voorstrijkmiddel onder DisboCRET 735 Nivellierschicht.

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Toepassing | Voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting en reguleren van de zuiging van de ondergrond onder DisboCRET 735 Nivellierschicht. |
| Eigenschappen | ■ vermindert luchtblazen vanuit de ondergrond<br>■ verbetert de hechting<br>■ vermindert het snel onttrekken van het water uit de DisboCRET 735 Nivellierschicht naar de ondergrond<br>■ bind stof<br>■ hoog vaststofgehalte |
| Materiaalbasis | Kunstharsdispersie. |
| Verpakking | 20 liter |
| Kleur | Blauw |
| Opslag | Koel, maar vorstvrij opslaan.<br>In goed gesloten, originele verpakking 2 jaar houdbaar. |
| Technische eigenschappen | ■ Soortelijke massa: 1,0 g/cm$^3$ |

## Verwerking

| | |
|---|---|
| Geschikte ondergronden | Minerale ondergronden.<br><br>De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.<br><br>De ondergrond dient minstens 28 dagen oud te zijn. Eventuele cementslijmhuid of ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm² waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm² mag zijn.<br><br>**Vochtgehalte van de ondergrond:**<br>Beton en cementdekvloer: max. 2 gew.%<br>Calciumsulfaatlagen: max. 0,5 gew.%<br>Calciumsulfaatlagen (met verwarming): max. 0,3 gew.%<br><br>Indien de vloer van onderuit niet waterdicht is (optrekkend vocht), dan moet na het aanbrengen van de DisboCRET 735 Nivellierschicht met een dampopen vloercoatsysteem verder gewerkt worden. Bij dampdichte vloercoatsystemen moet de ondergrond absoluut waterdicht zijn. |
| Voorbereiding van de ondergrond | De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen zodanig dat voldoende hechting kan worden verkregen. Reparaties uitvoeren met DisboCRET-PCC-mortels. |
| Materiaalbereiding | DisboCRET 734 Nivelliergrund goed schudden en in de juiste verhouding (zie tabel) mengen in een schoon vat met koud en zuiver leidingwater. |

Mengverhouding

| Ondergrond | DisboCRET 734<br>Nivelliergrund : water |
|---|---|
| Calciumsulfaat ondergronden* | onverdund |
| Prefab-beton, zwak zuigend | 1 : 1 |
| Ruw beton, cementdekvloer, normaal zuigend | 1 : 2 |
| Cement-dekvloeren, sterk zuigend | 1 : 3 |

* Bij calciumsulfaatvloeren is tweemaal voorstrijken absoluut noodzakelijk.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 734 Nivelliergrund met een vachtroller poriënvullend op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen en vervolgens met een kwast of zachte bezem in de ondergrond wrijven (inwassen), waarbij plassen vermeden moeten worden.
Afhankelijk van de soort ondergrond de juiste wachttijd aanhouden voordat verder gewerkt kan worden.

Verbruik

Cement-dekvloeren: ca. 100 ml/m² (onverdund)
Calciumsulfaatvloeren: ca. 250 ml/m² (onverdund) in 2 arbeidsgangen.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.Het materiaalverbruik is afhankelijk van de verdunningsgraad, soort ondergrond en het gebruikte gereedschap.

Let op! Bij uitzonderlijk sterk zuigende, nieuwe of speciale ondergronden altijd een proefvlak opzetten. Bij calciumsulfaatvloeren altijd tweemaal voorstrijken.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 5 °C en max. 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Wachttijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid bewerkbaar na ca. 12 uur.
DisboCRET 734 Nivelliergrund dient kleefvrij te zijn.

Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet een wachttijd van minimaal 16 uur tussen de arbeidsgangen aangehouden worden.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.**

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product bevat < 1 g/l. VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

**DAW NEDERLAND B.V.**

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl



Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**DAW Nederland B.V.** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
**DAW Belgium BVBA/SPRL** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be