Capacoll PR-S

Oplosmiddelvrije glasweefsellijm voor het verlijmen van CapaDecor en Capaver-glasvezelweefsels en RenovaVlies.

Materiaal

Toepassing	Transparante glasweefsellijm, klaar voor gebruik, voor het lijmen van CapaDecor PR en VBP glasvezelweefsel en RenovaVlies binnen.
Eigenschappen	■ vrij van oplosmiddelen ■ met water te verdunnen, milieusparend en reukarm ■ enigszins waterdampdoorlatend ■ hoge plakkracht ■ lange “opentijd”, dus goed te verdelen ■ af te werken met muurverven van Caparol ■ speciaal voor grote projecten
Verpakking	10 kg.
Kleur	Transparant.
Opslag	Koel, maar vorstvrij, 6 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,03 g/cm^3

Verwerking

Ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Zie voor het plakken van wandweefsel het betreffende technisch informatieblad. Op gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtindringing blazen of aanweken ontstaan. In voorkomende gevallen voor een snellere droging zorgdragen.

CAPAROL

TECHNISCH INFORMATIEBLAD Capacoll PR-S

Voorbereiding van de ondergrond	**Minerale pleisterlagen** Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. **Gips- en spuitpleisters** Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix. **Gipsbouwplaten** Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. **Gipskartonplaten** Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra. **Beton** Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. **Cellenbeton** Voorstrijken met CapaTex Fix. **Kalkzandsteen of baksteen** Zonder voorbehandeling schilderen. **Goed hechtende verflagen** Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer. **Niet goed hechtende verflagen** Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix. **Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel** Zonder voorbehandeling schilderen. **Niet goed hechtend behang** Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix. **Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet** Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra. **Hout en houtachtige oppervlakken** Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen. **Kleine beschadigingen** Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.
Verwerkingsmethode	**Lijmlaag:** Capacoll PR-S met een vachtroller vol en gelijkmatig opbrengen in één tot drie baanbreedtes. Het CapaDecor PR en VBP weefsel direct inbedden en met een behangspaan aandrukken, zodat geen blazen ontstaan. De CapaDecor PR 132 NIET overlijmen. Na 24 uur kan het glasweefsel worden overgeschilderd. Capacoll PR-S kan worden aangebracht met kwast of roller en geschikte spuitapparatuur. De lijm kan ook gebruikt worden in een behangplakmachine.
Opbouw van het systeem	**Tussen- en afwerklaag:** Na voldoende droging van de lijm een tussen- en afwerklaag aanbengen met een Caparol-muurverf. Raadpleeg voor het schilderen van het wandweefsel de des betreffende technische informatiebladen.
Verbruik	Ca. 150 tot 250 g/m², afhankelijk van de structuur van het glasweefsel. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op object.
Verwerkingsomstandigheden	Temperatuur tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur over te schilderen, volledig droog na 2-3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be